

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 5月12日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-140210

出 願 人

Applicant(s):


株式会社デンソー

RECEIVED  
JUL 12 2001  
TECHNOLOGY CENTER 1100

2001年 5月18日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3040892

【書類名】 特許願

【整理番号】 N-70200

【提出日】 平成12年 5月12日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B28B 3/26

【発明の名称】 ハニカム構造体の押出成形装置

【請求項の数】 7

【発明者】

    【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

    【氏名】 山口 悟

【発明者】

    【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

    【氏名】 三浦 康直

【発明者】

    【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

    【氏名】 加藤 広己

【特許出願人】

    【識別番号】 000004260

    【氏名又は名称】 株式会社デンソー

【代理人】

    【識別番号】 100079142

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 高橋 祥泰

【選任した代理人】

    【識別番号】 100110700

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 岩倉 民芳

【手数料の表示】

    【予納台帳番号】 009276

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9004767

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ハニカム構造体の押出成形装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ハニカム構造体成形用の成形型と、該成形型にセラミック材料を供給するスクリュウ押出機と、該スクリュウ押出機の押出し口において上記セラミック材料を濾過する濾過装置とを有するハニカム構造体の押出成形装置において、

上記スクリュウ押出機には、上記セラミック材料を混練すると共に前方に導くスクリュウを内蔵してあると共に、その前方には、上記濾過装置の入口表面において所定間隔を維持した状態で上記入口表面上を撫でるように移動するへら部を設けてあることを特徴とするハニカム構造体の押出成形装置。

【請求項 2】 請求項 1 において、上記へら部と上記入口表面との間の上記所定間隔は、30mm以下であることを特徴とするハニカム構造体の押出成形装置。

【請求項 3】 請求項 1 又は 2 において、上記へら部は、上記濾過装置の入口表面上において回転移動するよう構成されていることを特徴とするハニカム構造体の押出成形装置。

【請求項 4】 請求項 3 において、上記へら部は、上記スクリュウの先端から延設されており、該スクリュウと共に回転移動するよう構成されていることを特徴とするハニカム構造体の押出成形装置。

【請求項 5】 請求項 4 において、上記スクリュウは軸体の周囲にらせん状に配設したリード部を有しており、該リード部の先端部により上記へら部を形成してなることを特徴とするハニカム構造体の押出成形装置。

【請求項 6】 請求項 4 において、上記へら部は、上記スクリュウの先端から延設した先端軸部に設けた複数の羽部により構成されていることを特徴とするハニカム構造体の押出成形装置。

【請求項 7】 請求項 1～6 のいずれか 1 項において、上記へら部は、移動方向に対して徐々に上記入口表面から離れる方向に傾斜したテーパ面を有することを特徴とするハニカム構造体の押出成形装置。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【技術分野】

本発明は、セラミックハニカム構造体等を成形するための押出成形装置に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来技術】

例えば自動車の排ガス浄化装置の触媒担体としては、図 7 に示すごとく、多数のセル 8 8 を隔壁 8 1 により設けてなるセラミック製のハニカム構造体 8 が用いられている。このハニカム構造体 8 は、通常、押出成形により製造される。

従来のハニカム構造体の押出成形装置 9 は、例えば図 8 に示すごとく、ハニカム構造体 8 を成形するための成形型 9 1 と、セラミック材料 8 0 を連続的に混練して押し出すスクリュウ押出機 9 8 を有してなる。

【 0 0 0 3 】

同図に示すごとく、スクリュウ押出機 9 8 と成形型 9 1 との間には、セラミック材料 8 0 を濾過する濾過装置 9 3 を設けている。この濾過装置 9 3 は、ハニカム構造体 8 への異物の混入等を防止するためのものであり、所定の大きさ以上の異物を濾過網 9 3 0 により捕獲しようとするものである。そのため、この濾過装置 9 3 は、多数の細孔を有する濾過網 9 3 0 とこれを支持する支持体 9 3 5 とよりなる。なお、濾過装置 9 3 と成形型 9 1 との間には、通常、材料通路として抵抗管 9 2 が配設される。

そして、ハニカム構造体 8 を押出し成形する際には、上記スクリュウ押出機 9 8 内に導入されたセラミック材料を上記濾過装置 9 3 によって濾過しながら上記成形型 9 1 に供給する。

【 0 0 0 4 】

【解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来の押出成形装置 9 においては、次の問題がある。

即ち、上記スクリュウ押出機内を通過するセラミック材料は、部分的に凝集して塊状になる場合がある。塊状になったセラミック材料（材料塊）は、濾過装置

9 3 の入口表面に捕獲され、後から流れてくるセラミック材料の流動性等を低下させる原因となる。

【 0 0 0 5 】

具体的には、図 9 に示すごとく、材料塊 8 9 が濾過網 9 3 0 に捕獲された後には、この材料塊 8 9 を避けてセラミック材料 8 0 が通過し、材料の流動性が悪くなると共に、濾過網以降の材料の流速分布にも悪影響を及ぼす。そのため、従来より、この塊状のセラミック材料を本来の粒状に戻して成型型に供給する対策が種々検討されてきたが、未だ十分な対策は確立されていない。

【 0 0 0 6 】

なお、図 8 に示すごとく、複数段のスクリュウ押出機を備えている場合には、上段のスクリュウ押出機 9 9 の押出し口にも、濾過装置 9 4 を配設する場合もある。この場合にも同様の問題がある。

【 0 0 0 7 】

本発明は、かかる従来の問題点に鑑みてなされたもので、塊状になったセラミック材料をスムーズに濾過装置を通過させることができるハニカム構造体の押出成型装置を提供しようとするものである。

【 0 0 0 8 】

【課題の解決手段】

請求項 1 の発明は、ハニカム構造体成形用の成型型と、該成型型にセラミック材料を供給するスクリュウ押出機と、該スクリュウ押出機の押出し口において上記セラミック材料を濾過する濾過装置とを有するハニカム構造体の押出成型装置において、

上記スクリュウ押出機には、上記セラミック材料を混練すると共に前方に導くスクリュウを内蔵してあると共に、その前方には、上記濾過装置の入口表面において所定間隔を維持した状態で上記入口表面上を撫でるように移動するへら部を設けてあることを特徴とするハニカム構造体の押出成型装置にある。

【 0 0 0 9 】

本発明において最も注目すべき点は、上記スクリュウ押出機には、上記へら部を設けてあることである。このへら部は、上記濾過装置の入口表面と非接触の状

態でこれを撫でるように移動する。

また、上記濾過装置の入口表面としては、金属、セラミック、その他の材質により種々の形状に構成することができる。特に、金網等の網目状のシートとすることが好ましい。

【 0 0 1 0 】

なお、上記スクリー押出機を複数段設ける場合には、セラミック材料の特性等に対応して最適となるように、種々の構成をとることができる。たとえば各スクリー押出機のすべてに上記へら部を設けてもよいし、1つのスクリー押出機のみにより上記へら部を設けることもできる。

【 0 0 1 1 】

次に、本発明の作用効果につき説明する。

本発明においては、上記へら部を有している。該へら部は上記のごとく濾過装置の入口表面上においてこれを撫でるように移動する。そのため、濾過装置の入口表面にセラミック材料が凝集して構成された塊状のセラミック材料が捕獲された場合においても、これをスムーズにすり潰して濾過装置を通過させることができる。

【 0 0 1 2 】

すなわち、上記濾過装置の入口表面に捕獲された塊状のセラミック材料（以下、材料塊という）は、上記へら部が移動してくることによってこれに接触し、上記入口表面に押し付けられる。そして、上記材料塊には、流れてくる正常なセラミック材料から受ける圧力以上の押圧力が付与される。これにより、上記材料塊は、上記入口表面において、あたかも料理の裏ごしの場合のように、すり潰されて小径化すると共に濾過装置を通過し、成形可能な状態となる。

【 0 0 1 3 】

それ故、濾過装置の入口表面においては、材料塊の存在によってセラミック材料の流動性を悪化させたり、濾過装置以降のセラミック材料の流速分布に悪影響を及ぼすという不具合を解消することができる。

このように、本発明によれば、塊状になったセラミック材料をスムーズに濾過装置を通過させることができるハニカム構造体の押出成形装置を提供することが

できる。

【 0 0 1 4 】

次に、請求項 2 の発明のように、上記へら部と上記入口表面との間の上記所定間隔は、30 mm 以下であることが好ましい。上記所定間隔が 30 mm を超える場合には、濾過装置の入口表面に捕獲された比較的小さな材料塊を十分にすり潰すことができないという問題がある。そのため、上記所定間隔は、上記へら部が上記入口表面に接触しない範囲でできるだけこれに近づけることが好ましい。たとえば後述するごとく、5 mm 程度に設定することもできる。

【 0 0 1 5 】

また、請求項 3 の発明のように、上記へら部は、上記濾過装置の入口表面上において回転移動するよう構成されていることが好ましい。この場合には、へら部の移動機構を比較的簡単に構成することができる。

【 0 0 1 6 】

特に、請求項 4 の発明のように、上記へら部は、上記スクリュウの先端から延設されており、該スクリュウと共に回転移動するよう構成されていることが好ましい。これにより、大幅な改造をすることなく上記へら部を移動可能な状態で配設することができる。

【 0 0 1 7 】

また、請求項 5 の発明のように、上記スクリュウは軸体の周囲にらせん状に配設したリード部を有しており、該リード部の先端部により上記へら部を形成してなることが好ましい。これにより、上記リード部に沿って上記へら部へと材料塊をスムーズに導くことができ、へら部による材料塊のすり潰しを効率よく行うことができる。

【 0 0 1 8 】

なお、上記スクリュウのリード部としては、一重螺旋に限らず、二重以上の螺旋状態で配設することができる。そして、特にリード部を二重螺旋以上とすることにより、上記へら部を 2 箇所以上設けることができ、プロペラのように旋回させることができる。それゆえ、この場合にはさらに効率よく材料塊のすり潰しを行うことができる。また、上記リード線は、スクリュウ押出機に求められる特性



によって、一重螺旋と二重螺旋を組み合わせるなど、自由な設定を行うことができる。

【 0 0 1 9 】

また、請求項 6 の発明のように、上記へら部は、上記スクリュウの先端から延設した先端軸部に設けた複数の羽部により構成することもできる。すなわち、スクリュウのリード部とは関係なく、上記羽部を設けることもできる。この場合にも、上記羽部により材料塊のすり潰しを行うことができる。

【 0 0 2 0 】

また、請求項 7 の発明のように、上記へら部は、移動方向に対して徐々に上記入口表面から離れる方向に傾斜したテーパ面を有することが好ましい。これにより、材料塊を上記テーパ面に沿ってへら部の先端に導くことができ、さらにスムーズなすり潰しを実施することができる。

【 0 0 2 1 】

【発明の実施の形態】

実施形態例 1

本発明の実施形態例にかかるハニカム構造体の押出成形装置につき、図 1 ～図 4 を用いて説明する。

本例において作製するハニカム構造体 8 は、自動車の排ガス浄化装置の触媒担体として用いるものであって、前述した図 7 に示すごとく、多数のセル 8 8 を隔壁 8 1 により設けてなるセラミック製のハニカム構造体である。

【 0 0 2 2 】

本例のハニカム構造体の押出成形装置 1 は、図 1 に示すごとく、ハニカム構造体成形用の成型型 1 1 と、該成型型 1 1 にセラミック材料 8 0 を供給するスクリュウ押出機 4 と、該スクリュウ押出機 4 の押出し口 4 1 において上記セラミック材料 8 0 を濾過する濾過装置 3 とを有するハニカム構造体の押出成形装置である。

。

【 0 0 2 3 】

上記スクリュウ押出機 4 には、上記セラミック材料 8 0 を混練すると共に前方に導くスクリュウ 4 0 を内蔵してあると共に、その前方には、上記濾過装置 3 の

入口表面 3 0 において所定間隔を維持した状態で上記入口表面上を撫でるように移動するへら部 5 を設けてある。

以下、これを詳説する。

#### 【 0 0 2 4 】

上記濾過装置 3 は、図 1 に示すごとく、濾過網 3 0 と、これを支持する支持体 3 5 とよりなる。なお、これらの間に濾過網 3 0 を保護する保護用の金網を配置する場合もある。上記支持体 3 5 には、材料通過用の貫通穴 3 5 0 が多数設けてある。濾過網 3 0 としては、メッシュ 2 0 0 の金網を用いた。そしてこの濾過網 3 0 が濾過装置 3 の入口表面を構成する。

#### 【 0 0 2 5 】

上記スクリュウ押出機 4 は、図 1 に示すごとく、筒状の外壁部 4 9 の内部にスクリュウ 4 0 を内蔵してある。このスクリュウ 4 0 は、従来のものよりも先端部を延長し、リード部 4 2 の先端にへら部 5 を設けた。延長したリード部 4 2 は、二重螺旋状に配しており、図 2、図 3 に示すごとく、最先端において回転中心から左右に伸びたへら部 5 を形成している。

#### 【 0 0 2 6 】

そして、このへら部 5 は、スクリュウ 4 0 と共に回転移動するよう構成されている。またへら部 5 は、上記リード 4 2 に沿って、テーパ面 5 2 を有している。そして、テーパ面 5 2 は、へら部の移動方向（回転方向）に対して徐々に上記入口表面 3 0 から離れる方向に傾斜している。

また、本例においては、上記スクリュウ押出機 4 におけるへら部 5 と濾過装置 3 の入口表面である濾過網 3 0 との間の所定距離 D（図 1）を 5 mm とした。

#### 【 0 0 2 7 】

次に、本例の作用効果につき説明する。

本例の押出成形装置 1 においてハニカム構造体 8 を押出し成形する際には、スクリュウ押出機 4 の上流から該スクリュウ押出機 4 内にセラミック材料 8 0 を導入し、これをスクリュウ 4 0 によって前方に進行させる。この間にセラミック材料 8 0 が凝集して塊状の材料塊となる場合がある。この場合であっても、本例においては、上記へら部 5 の存在によって上記材料塊による不具合を容易に解消す

ることができる。

【 0 0 2 8 】

即ち、へら部 5 は上記のごとく濾過装置 3 の濾過網である入口表面 3 0 上において、所定間隔を空けてこれを撫でるように回転移動する。そのため、濾過装置 3 の入口表面 3 5 に材料塊が捕獲された場合においても、これをスムーズにすり潰して濾過装置 3 を通過させることができる。

【 0 0 2 9 】

具体的には、図 4 ( a ) に示すごとく、上記濾過装置 3 の入口表面 3 0 に捕獲された材料塊 8 9 は、図 4 ( b ) に示すごとく、上記へら部 5 が移動してくることによってこれに接触し、上記入口表面 3 0 に押し付けられる。そして、図 4 ( c ) に示すごとく、上記材料塊 8 9 には、流れてくる正常なセラミック材料 8 0 から受ける圧力以上の押圧力が付与される。これにより、上記材料塊 8 9 は、入口表面 3 0 において、あたかも料理の裏ごしの場合のように、すり潰されて小径化すると共に濾過装置 3 を通過し、成形可能な状態となる。

【 0 0 3 0 】

それ故、濾過装置 3 の入口表面 3 0 においては、材料塊 8 9 の存在によってセラミック材料 8 0 の流動性を悪化させたり、濾過装置 3 以降のセラミック材料の流速分布に悪影響を及ぼすという不具合を解消することができる。

【 0 0 3 1 】

なお、本例の押出成形装置 1 においては、上記スクリュウ押出機 4 よりも上段に、さらにスクリュウ押出機を設けることもできる（図 8 参照）。そして、この場合にはその上段のスクリュウ押出機の押出し口にも濾過装置を設け、その入口に上記と同様のへら部を設けることもできる（図示略）。この場合には、上段のスクリュウ押出機の押出し口に材料塊が堆積することを防止することができ、さらにセラミック材料の流動性の向上を図ることができる。

【 0 0 3 2 】

実施形態例 2

本例は、図 5 に示すごとく、実施形態例 1 のへら部 5 に代えて、上記スクリュウ 4 0 の先端から延設した先端軸部 6 0 に設けた 2 枚の羽部 6 1 により構成した

へら部 6 を配設した。いわばプロペラのような形状を呈したものである。この場合にも、実施形態例 1 と同様の作用効果を得ることができる。

【 0 0 3 3 】

### 実施形態例 3

本例は、図 6 に示すごとく、実施形態例 1 のへら部 5 を撤去して従来のスクリュー形状に戻し、さらに、濾過装置 3 の入口表面 3 0 において、外部の駆動手段により回転可能なリング部 7 0 とこれから内方に延設された羽部 7 1 とよりなるへら部 7 を設けた。この場合には、スクリューと関係なく自由にへら部の移動状態を変化させることができる。その他は実施形態例 1 と同様の作用効果が得られる。

### 【図面の簡単な説明】

【図 1】

実施形態例 1 における、ハニカム構造体の押出成形装置の構成を示す説明図。

【図 2】

実施形態例 1 における、へら部の、（a）側面図、（b）正面図。

【図 3】

図 2 の A - A 線矢視断面図。

【図 4】

実施形態例 1 における、へら部の作用効果を示す説明図。

【図 5】

実施形態例 2 における、へら部の構造を示す説明図。

【図 6】

実施形態例 3 における、へら部の構造を示す説明図。

【図 7】

従来例における、ハニカム構造体を示す説明図。

【図 8】

従来例における、押出成形装置の構成を示す説明図。

【図 9】

従来例における、不具合を示す説明図。


【符号の説明】

- 1 . . . 押出成形装置,
- 1 1 . . . 成形型,
- 3 . . . 濾過装置,
- 3 0 . . . 入口表面（濾過網）,
- 4 . . . スクリュー押出機,
- 4 0 . . . スクリュー,
- 4 1 . . . 押出し口,
- 4 2 . . . リード部,
- 5, 6, 7 . . . へら部,
- 8 . . . ハニカム構造体,




【図 2】

(図 2)




(b)




【図 3】

(図 3)



【図 4】


(図 4)






【図 5】

(図 5)




【図 6】

(図 6)




【図 7】

(図 7)




【図 8】

(図 8)



【図 9】

(図 9)



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 塊状になったセラミック材料をスムーズに濾過装置を通過させることができるハニカム構造体の押出成形装置を提供すること。

【解決手段】 ハニカム構造体成形用の成形型 1 1 と、成形型 1 1 にセラミック材料 8 0 を供給するスクリュー押出機 4 と、スクリュー押出機 4 の押出し口 4 1 においてセラミック材料 8 0 を濾過する濾過装置 3 とを有する。スクリュー押出機 4 には、セラミック材料 8 0 を混練すると共に前方に導くスクリュー 4 0 を内蔵してあると共に、その前方には、濾過装置 3 の入口表面 3 0 において所定間隔 D を維持した状態で入口表面 3 0 上を撫でるように移動するへら部 5 を設けてある。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2000-140210
受付番号	50000589362
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0094
作成日	平成12年 5月15日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000004260

【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

【氏名又は名称】 株式会社デンソー

【代理人】 申請人

【識別番号】 100079142

【住所又は居所】 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目26番19号

名駅永田ビル 高橋特許事務所

【氏名又は名称】 高橋 祥泰

【選任した代理人】

【識別番号】 100110700

【住所又は居所】 名古屋市中村区名駅三丁目26番19号 名駅永

田ビル高橋特許事務所

【氏名又は名称】 岩倉 民芳

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [ 0 0 0 0 0 4 2 6 0 ]

1. 変更年月日	1 9 9 6 年 1 0 月 8 日
[変更理由]	名称変更
住 所	愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地
氏 名	株式会社デンソー